

Fișă Tehnică

Interflon LeafGuard®-Clean OTR

Curățător biodegradabil puternic / Deoxidant

Produsul a fost dezvoltat pentru a îndepărta rapid contaminarea organică de frunze și oxidarea de pe șina feroviară, reducând problemele de aderență și riscul de eșecuri ale circuitului de cale greșită. Curățătorul are un timp de activare rapid (1-2 minute) și nu necesită clătire cu apă sau ștergere, deoarece produsul se curăță singur și lasă un strat micro care se reactivează cu apă de ploaie și umiditate, menținând suprafața curată mai mult timp. Produsul nu deteriorează oțelul, cauciucul, plasticul sau straturile reflectorizante, fiind sigur pentru utilizare în jurul cablurilor, izolațiilor / tampoanelor și a semnelor de viteză.

Produsul reduce timpul necesar pentru curățarea șinei și, prin urmare, reduce degradarea activităților și întârzierile în transportul pasagerilor. Permite echipelor sezoniere să restaureze șinele de cale care au eșuat, reducând astfel riscul de alte evenimente de siguranță.

Aplicații

Curățare rapidă a suprafețelor de oțel ale șinelor pentru a îndepărta contaminarea organică de frunze care cauzează probleme de aderență a roților, precum și izolarea și eșecurile șinelor de cale. De asemenea, este folosit pentru îndepărtarea oxidării de pe suprafețele de oțel ale șinelor, îndepărtează praful greu de frână de pe semnele de viteză, precum și materia organică. De asemenea, este potrivit pentru utilizare într-o baie pentru a scufunda părți din oțel în vederea îndepărtării coroziunii severe.

Avantaje

- ⦿ Gata de utilizare sau poate fi diluat cu apă
- ⦿ Timp rapid de activare și rezultate
- ⦿ Lasă în urmă un strat de reactivare
- ⦿ Rezultate de lungă durată
- ⦿ Crește aderența roților trenului
- ⦿ Nu atacă vopseaua, cauciucul sau plasticul
- ⦿ Un produs de curățare multifuncțional

Instrucțiuni de utilizare

Suprafața șinei de oțel: Aplicați direct și lăsați să acționeze timp de 60 de secunde (1-3 minute, în funcție de gradul de contaminare). Un timp de contact mai lung va duce la o acțiune de curățare mai bună. Nu este necesară îndepărtarea, deoarece roata trenului va dispersa orice produs rămas la contact, dar poate fi îndepărtat cu o cârpă.

Semnele de viteză și semnalizarea: Aplicați direct și lăsați să acționeze timp de 60 de secunde (1-5 minute, în funcție de gradul de contaminare). Un timp de contact mai lung va duce la o acțiune de curățare mai bună, cu o cârpă umedă curată, apoi ștergeți cu o cârpă uscată. Nu amestecați diferite produse de curățare. Evitați inhalarea produsului pulverizat.

Caracteristici	Valoare	Metodă
Compoziție	Amestec de acizi organici, substanțe tensioactive și apă	
Culoare	galben	
Miros	Caracteristic	
Densitate 20°C	1,27 g/cm ³	
Temperatura cea mai ridicată aplicare	70°C	
Biodegradabilitate	98,5%	Componentele sunt biodegradabile
Data fabricației	Numărul lotului este format dintr-un cod de 8 cifre. Primele 4 cifre reprezintă AA / LL ale anului de fabricație.	
Termen valabilitate*	2 ani	
Viteză evaporare	n.a.	
Presiunea vaporilor 20°C	210 hPa	

* Termenul de valabilitate al produsului, depozitat la temperatura camerei, în ambalajul original, nedesfăcut. Temperaturile de depozitare <0 ° C trebuie evitate pentru a garanta calitatea produsului.

Aceste informații se bazează pe stadiul nostru actual de cunoștințe și urmăresc să prezinte informații generale referitoare la produsele noastre și utilizările acestora. Nu se vor interpreta ca garanție a unor calități specifice ale produselor descrise sau a adevărului acestora pentru anumite aplicații specifice. Se vor avea în vedere toate drepturile de proprietate industriale. Calitatea produselor noastre este garantată conform Condițiilor Comerciale Generale. Interflon® și MicPol® sunt mărci comerciale înregistrate ale Interflon BV. Proprietățile tipice menționate în acest document se bazează pe toleranțele noastre de producție și nu reprezintă o specificație. Variații care nu afectează performanța produsului sunt de așteptat în timpul producției normale. Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.