

Technikai adatlap

Interflon Grease MP2/3

Sokoldalú, nagy teljesítményű zsír

Kivételesen hosszan tartó kenést biztosító, sokoldalú és nagy teljesítményű zsír MicPol® technológiával. Felhasználható szinte az összes ipari gép, kültéri berendezés, jármű stb. alkatrészeinek a kenésre, továbbá kiváló választás a nagy terhelésnek kitett, alacsony, közepes és nagy fordulatszámú csapágyakhoz, melyek tág hőmérsékleti tartományban működnek. Nem folyik ki a csapágyakból, kizárja a vizet és megnöveli a kenési időközöket. Kiváló olyan felhasználásokhoz, ahol jobb teljesítményű kenőanyagra és hosszabb újrafenési időre van szükség. Ellenáll a víznek és a vízkimosódásnak, a legtöbb vegyi anyagnak és szennyeződésnek. Rendkívül alacsony az oxidációs hajlama, ezért különösen alkalmas a hosszan tartó kenésre. Központi kenőrendszerekben is használható.

Az Interflon Grease MP2/3 az NSF® megfelelően, olyan berendezések és gépi alkatrészek kenésére használható az (élelmiszer)ipari területén, ahol biztosan nem érintkezik a kenőanyag vagy a kezelt alkatrész élelmiszeripari termékkel.

Felhasználási terület

Alkalmas a különféle környezeti feltételek mellett működő általános gépek és alkatrészek kenésére, mint például csapágyak, csúszófelületek, nyitott fogaskerekek, csúszó-pályák, illesztékek, fogaslécok, fogaskerekek, vezetőlécek, elektromos motorok, ventilátorok, vezetősínek, tengelyek, kúpfogaskerekek, orsók, csapok, szelepek stb.

Előnyök

- ◉ Felülmúlhatatlan rugalmasság az ipari zsírkenés területén
- ◉ MicPol® technológiával készült – jobb kenési teljesítmény
- ◉ Mindennél jobban ellenáll a víznek és szennyeződésnek
- ◉ Meggátolja a rozsdát és a korrózió kialakulását
- ◉ Ellenáll a nagy terhelésnek és a vibrációnak
- ◉ PFAS mentes

Használati utasítás

A legjobb eredmény érdekében tisztítsa meg az alkatrészeket, vagy öblítse le az előzőleg használt kenőanyagot.

Tulajdonság	Adat	Módszer
Összetétel	Ásványi olajok, sűrítők és, adalékok, Mic-Pol® keveréke.	
Szín	Barna	
Sűrűség 20°C	0.92 g/cm3	
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-30°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet	145°C	
Gyártási idő	A sorozatszám 8 számjegyből áll. Az első négy szám a gyártás évét/hónapját jelenti.	
Szavatossági idő*	4 év	
Négygolyós hegedési terhelés	400 kg	ASTM D2596
Alap olaj viszkozitás 40°C	185 cSt	ASTM D445
Korrózió rézen	1a	ASTM D4048
DN-faktor	680000	
Cseppenés pont	> 280°C	DIN 51801
Kenőzsír kód	KPF2/3N-30	DIN 51825
NLGI osztály	2-3	ASTM D217
Oxidációs ellenállás	14 kPa	DIN 51808
SKF Emcorsztillált vízben	0-0	DIN 51802
Vízállóság	1-90	DIN 51807
Víz kimosódás	2%	ASTM D4049
NSF nyilvántartási szám	144639	
NSF	H2	
Sűrítő anyag	Lítium-komplex	

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. A termék minőségének garantálása érdekében el kell kerülni a 0 ° C alatti tárolási hőmérsékleteket.

Ez az információ jelenlegi és legjobb ismereteink alapján, melynek célja, hogy általános ismertetőt adjon a termékről és annak rendeltetésszerű használatáról. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy garantálja a termék leírt tulajdonságait vagy az alkalmazásra való alkalmasságot. A meglévő ipari tulajdonjogokat be kell tartani. Termékeink minőségét az Általános Eladási feltételeink garantálják. Az Interflon® és a MicPol® az Interflon BV bejegyzett védjegyei. Az adatlapban említett tipikus tulajdonságok a gyártási tűréshatárokon alapulnak, és nem jelentenek specifikációt. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérésekkel a normál gyártás során számolni kell. Jelen dokumentumban megadott információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.