

Teknisk Datablad

Interflon Assembly Grease

Meget allsidig pasta for montering og demontering

Sterkt klebrig, universalt monteringsfett forsterket med MicPol® Teknologi. Forhindrer fastkiling, slitasje, rust og korrosjon. Meget motstandsdyktig mot fukt, varme, kulde og saltvann, korrosiver, høytrykk og atmosfæriske påvirkninger. Syrefri, trygg å bruke på lettmetall og rustfritt stål.

Interflon Assembly Grease er oppført av NSF for bruk på utstyr og maskindeler i næringsmiddelindustrien på steder der det ikke er mulighet for at smøremiddel eller smurt del kommer i kontakt med spiselige produkter.

Anvendelse

Pålitelig smøremiddel for (skru-)koplinger og lettere montering og demontering av de vanligste maskindelenene som lager, gjenger, stifter, bolter, muttere, akslinger, pakninger, ventiler, flenser, felger, monteringsringer, nylon- og gummiforinger, stabilisatorer og andre deler med en (skru-)kopling.

Fordeler

- 🔧 Beskytter mot korrosjon
- 🔧 Forhindrer at deler setter seg fast
- 🔧 Blir ikke hard
- 🔧 Motstandsdyktig mot vann, vaskes ikke ut ved høyt trykk
- 🔧 Påvirker ikke lettmetaller
- 🔧 Beskytter mot tribokorrosjon
- 🔧 PFAS fri

Bruksanvisning

For best resultat bør delene rengjøres eller skylles for å fjerne tidligere smøremiddel før bruk. Rengjør flaten eller komponentene grundig med et oppløsningsmiddel eller alkalisk rengjøringsmiddel og la tørke. Påfør et tynt lag med Interflon Assembly Grease før montering.

Egenskaper	Verdi	Norm
Basiskomponenter	Blanding av mineralske oljer, fortykningsmiddel, additiver og MicPol®.	
Farge	Brun	
Tetthet ved 20°C	0.92 g/cm ³	
Laveste brukstemperatur	-30°C	
Høyeste brukstemperatur	145°C	
Produksjonsdato	Batchnummeret består av et 8-sifret nummer. De 4 første tallene viser produksjonsdato ÅÅ/MM	
Lagringstid*	4 år	
4-kulers sveisebelastning	400 kg	ASTM D2596
Baseoljens viskositet ved 40°C	185 cSt	ASTM D445
Kobberkorrosjon	1a	ASTM D4048
Dn-faktor	680000	
Drypp-punkt	> 280°C	DIN 51801
Fettkode	KPF2/3N-30	DIN 51825
NLGI grad	2-3	ASTM D217
Oksidasjonsmotstand	14 kPa	DIN 51808
SKF Emcorstillert vann	0-0	DIN 51802
Vannmotstand	1-90	
Vannutvasking	2%	ASTM D4049
NSF registreringsnummer	157210	
NSF	H2	
Fortykningsmiddel	Litium kompleks	

* Anvendbar tid for produktet når oppbevart i romtemperatur i original og uåpnet emballasje. Lagringstemperaturer <0 °C må unngås for å garantere produktkvaliteten. Denne informasjonen er basert på vår beste og nåværende kunnskap, og er kun ment som generell informasjon om produktet og bruksområde. Informasjonen er ikke ment som garanti for bestemte produkttegenskaper eller hvorvidt de er egnet for en spesiell anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må overholdes. Kvaliteten på våre produkter er garantert under våre generelle salgsbetingelser. Interflon® og MicPol® er registrerte varemerker tilhørende Interflon BV. Typiske egenskaper nevnt i dette dokumentet er basert på våre produksjonstoleranser og representerer ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktytelsen, kan forventes under normal produksjon. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.