

Technikai adatlap

Interflon Lube TF

Ipari száraz kenőanyag

Nagyon sokoldalú, MicPol® technológiával készült ipari kenőanyag. Egy tartós száraz kenőréteget képez, amely gyakorlatilag megakadályozza a mozgó alkatrészek kopását. Amikor párolgás után kialakult ez a filmréteg, a por és a szennyeződés nem tapad meg rajta.

Nedves felületen is használható, tisztít, megszünteti a nedvességet, eltávolítja a lerakódásokat, és még a leghozzáférhetlenebb területekre is bekúszik. Meglazítja a megszorult, rozsdás és összefagyott alkatrészeket és megelőzi a rozsdát vagy a korróziót bármely formájában a képződését. Ellenáll a magas nyomásnak, víz-kimosódásnak, és nem vonzza a szennyeződést, port illetve egyéb koptató és csiszoló anyagokat.

Felhasználási terület

Olyan alkatrészekhez használható, amelyek nedvességnek vagy szennyeződésnek vannak kitéve, szükséges a rozsdát, korróziót elleni védelem, illetve ahol a hagyományos kenőanyag lecsepeg, vagy nem biztosít tartós kenést. Kitűnő választás láncok, sodronyak, csúszópályák, pneumatikus szerszámok, illesztékek, csapszegek, vezetőpályák, szíjak, asztali fűrészek, levegővel működő alkatrészek, felvonók, csigák, orsók, csavarok, görgők, csapok, szelepek, szállítószalagok kenésére, valamint sok egyéb gépi alkatrész kenésére.

Előnyök

- Kisebb mértékű kopás
- Nincs több akadósúrlódás
- Nem tapad bele a por
- Vízálló
- Kiváló kúszóképesség
- Jó korrózióvédelem
- Hosszan tartó kenés
- Kiváló csavarlazító
- Jellegéből adódóan biológiailag lebontható
- PFAS mentes

Használati utasítás

Használat előtt rázza fel, vagy kavarja fel a kiszorítástól függően. Az alkatrészeket először tisztítsa meg oldószerezrel vagy lúgos tisztítószerrel. Fújja az Interflon Lube TF-et az alkatrészre, pl. láncok, kábelek, majd hagyja beszivárogni. Egy ronggyal távolítsa el a felesleget.

Figyelem: Ne használjon túl sokat. Egy vékony réteg, melyet alkalomról - alkalomra utánkenéssel felviszünk hatékonyabb, mint egy vastag kenőréteg.

Tulajdonság	Adat	Módszer
Összetétel	Ásványi és növényi olajok, adalékok, MicPol®, keveréke	
Szín	sárgásbarna	
Szag	Mint az olaj	
Sűrűség 20°C	0.84 g/cm ³	
Kinematikus viszkozitás 40°C	23 cSt	ASTM D445
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-43°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet**	170°C	
Biológiai lebomlóság	53%	ASTM D7373-07
Gyártási idő	A sorozatszám 8 számjegyből áll. Az első négy szám a gyártás évét/hónapját jelenti.	
Szavatossági idő*	4 év	
Vezetőképesség	>2000 pS/m	ASTM D2624
Dielektromos szilárdság	128 kV/cm	IEC 60156

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. A termék minőségének garantálása érdekében el kell kerülni a 0 °C alatti tárolási hőmérsékleteket. **A magas hőmérsékleti tartomány csak akkor érvényes, ha az oldószert már elpárolgott.

Ez az információ jelenlegi és legjobb ismereteink alapján, melynek célja, hogy általános ismertetőt adjon a termékről és annak rendeltetésszerű használatáról. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy garantálja a termék leírt tulajdonságait vagy az alkalmazásra való alkalmasságát. A meglévő ipari tulajdonjogokat be kell tartani. Termékeink minőségét az Általános Eladási feltételeink garantálják. Az Interflon® és a MicPol® az Interflon BV bejegyzett védjegyei. Az adatlapban említett tipikus tulajdonságok a gyártási tűréshatárokon alapulnak, és nem jelentenek specifikációt. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérésekkel a normál gyártás során számolni kell. Jelen dokumentumban megadott információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.