

Technikai adatlap

Interflon Lube EP

Extrém nyomásnak ellenálló száraz kenőanyag

Kiváló kúszóképességű, tartós kenést biztosító kenőolaj MicPol® technológiával, nagy terhelésre. Az Interflon Lube EP-vel kent láncok zavartalanul és folyamatosan működnek, még azután is, amikor a kenőréteg már nem látható a külső felületen. A rendszeresen Interflon Lube EP-vel kezelt láncok élettartama jelentősen megnő, akár ötször tartósabbá válnak.

Felhasználási terület

Erős terhelésnek kitétt láncok, vezetősínek pl. szállítószalagok, nehézgépjárművek esetén, továbbá ipari berendezéseknél használt emelőláncok, láncfalpak, stb. kenésére és védelmére. Szintén használható sodronykötelek, zsanérok, orsók, szállítópályák, sínzések és síndilatációs szerkezetek kenésére és védelmére, illetve még sok más helyre, ahol jellemző az extrém nyomás.

Előnyök

- ☞ Kisebbs mértékű kopás
- ☞ Nincs akadósúrlódás
- ☞ (sós) vízálló
- ☞ Ellenáll a piszoknak, pornak és az egyéb szennyeződéseknek
- ☞ Kiváló kúszóképesség
- ☞ Meggátolja a rozstda és korrózió kialakulását
- ☞ Tartós kenés
- ☞ Kiváló rozstdaoldószer
- ☞ PFAS mentes

Használati utasítás

Használat előtt rázza fel, vagy kavargassa fel a kiszerezéstől függően. Az alkatrészeket először tisztítsa meg oldószerezrel vagy lúgos tisztítószerezrel. Fújja az Interflon Lube EP-t az alkatrészszerre, majd hagyja beszívárogni.

Automatikus kenőrendszerben történő alkalmazás esetén keverő berendezésre van szükség. További részletekért forduljon műszaki tanácsadóhoz.

Tulajdonság	Adat	Módszer
Összetétel	Ásványi és növényi olajok, adalékok, MicPol®, keveréke	
Szín	sárgásbarna	
Szag	Mint az olaj	
Sűrűség 20°C	0.85 g/cm ³	
Kinematikus viszkozitás 40°C	24 cSt	ASTM D445
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-45°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet**	170°C	
Biológiai lebomlóság	95%	OECD 301F
Gyártási idő	A sorozatszám 8 számjegyből áll. Az első négy szám a gyártás évét/hónapját jelenti.	
Szavatossági idő*	4 év	
Vezetőképesség	>2000 pS/m	ASTM D2624
Dielektromos szilárdság	160 kV/cm	NF EN 60156

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. A termék minőségének garantálása érdekében el kell kerülni a 0 ° C alatti tárolási hőmérsékleteket. **A magas hőmérsékletű tartomány csak akkor érvényes, ha az oldószerez már elpárolgott.

Ez az információ jelenlegi és legjobb ismereteinken alapul, melynek célja, hogy általános ismertetőt adjon a termékről és annak rendeltetészerű használatáról. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy garantálja a termék leírt tulajdonságait vagy az alkalmazásra való alkalmasságot. A meglévő ipari tulajdonjogokat be kell tartani. Termékeink minőségét az Általános Eladási feltételeink garantálják. Az Interflon® és a MicPol® az Interflon BV bejegyzett védjegyei. Az adatlapban említett tipikus tulajdonságok a gyártási tűréshatárokon alapulnak, és nem jelentenek specifikációt. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérésekkel a normál gyártás során számolni kell. Jelen dokumentumban megadott információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.