

Tehnični list

Interflon Lube EP

Izjemno tlačno odporno suho mazivo

Zelo učinkovito mazalno olje s tehnologijo MicPol® in dolgotrajnim učinkom za velike obremenitve. Verige, namazane z mazivom Interflon Lube EP še naprej odlično delujejo tudi po tem, ko mazalna plast na zunanji strani popolnoma izgine. Z rednim mazanjem z Interflon Lube EP lahko življenjsko dobo verig podaljšate do petkrat.

Aplikacije

Za mazanje in zaščito močno obremenjenih verig in vodil, npr. pri transporterjih, tovornjakih, industrijski opremi, kot so dvizne verige, osnovne verige itd. Za mazanje in zaščito žičnih vrvi, tečajev, vreten, vodil in vseh drugih delov, ki so izpostavljeni izredno velikim obremenitvam.

Prednosti

- ◉ Manjša obraba
- ◉ Brez stick-slipa
- ◉ Ni oprijemanja umazanije
- ◉ Odpornost na vodo
- ◉ Globoka penetracija
- ◉ Dobra zaščita pred korozijo
- ◉ Dolgotrajen učinek
- ◉ Odlično sredstvo za odstranjevanje rje
- ◉ Izdelek brez PFAS

Navodila za uporabo

Glede na velikost posode jo pred uporabo dobro pretresite ali premešajte. Deli, ki jih je treba obdelati, morajo biti predhodno očiščeni. Interflon Lube EP razpršite na dele, ki jih želite obdelati, in počakajte, da začne delovati.

Lastnost	Rezultat	Postopek
Sestava	Mešanica mineralnih in rastlinskih olj, aditivov in MicPol®	
Barva	Rumenkasto rjava	
Vonj	Kot olje	
Gostota pri 20 °C	0.85 g/cm ³	
Kinematična viskoznost 40 °C	24 cSt	ASTM D445
Najnižja temperatura uporabe	-45°C	
Najvišja temperatura uporabe**	170°C	
Biološka razgradljivost	95%	OECD 301F
Datum izdelave	Številka serije je sestavljena iz osemstestne številke. Prve štiri številke označujejo letnico YY/MM izdelave.	
Trajnost*	4 leta	
Prevodnost	>2000 pS/m	ASTM D2624
Dielektrična trdnost	160 kV/cm	NF EN 60156

* Rok uporabnosti izdelka, če je shranjen pri sobni temperaturi v originalni, neodprti embalaži. Za zagotavljanje kakovosti izdelka se je treba izogibati temperaturam skladiščenja <0 °C.

** Zgornja temperaturna meja velja po izhlapevanju topila.

Te informacije ustrezajo trenutnemu stanju znanja in služijo kot splošni nasveti o naših izdelkih in njihovi uporabi, zato te informacije ne morejo služiti kot jamstvo za posebne lastnosti opisanih izdelkov ali primernost za določeno uporabo. Upoštevati je treba vse obstoječe pravice industrijske lastnine. Za kakovost naših izdelkov jamčimo v okviru naših splošnih prodajnih pogojev. Interflon® in MicPol® sta registrirani blagovni znamki družbe Interflon BV. Značilne lastnosti so običajno določene pri običajni proizvodni toleranci in ne predstavljajo specifikacije. Odstopanja, ki ne vplivajo na zmogljivost izdelka, je mogoče pričakovati v normalnih proizvodnih pogojih. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.