

Teknik Özellikler

Interflon Lube HT/SF

Yüksek ısılar için uzun süre etkili yağlayıcı

Interflon Lube HT/SF, MicPol® içeren yüksek ısılara ve ağır basınca dayanıklı uzun ömürlü sentetik yağdır. Çok dayanıklı bir film tabakası oluşturarak sürtünme ve aşınmalara engel olur. Mafsalarda, menteşelerde ve rulmanlarda çok güçlü bir film tabakası oluşturarak sürtünmeye mani olarak parçaların yumuşak bir şekilde çalışmasını sağlar. Interflon Lube HT/SF yüksek ısılarda uçucu ve hareketli parçalara nüfuz eden solventler içermez.

Interflon Lube HT/SF gıda sanayinde yağlayıcıların gıdalla temas sağlamadığı ortamlarda kullanımı uygunluk belgesine sahip olup NSF® listesinde.

Uygulama alanları

Çok yüksek ısıya maruz kalan (uzun süre 245°C'ye kadar, kısa aralıklarla 270°C'ye kadar) hareketli parçaların yağlanması için kullanılır. Gıda üretim makineleri, gıda paketleme makineleri, pişirme fırınları, fırıncılık makineleri, mikserler, kurutma fırınları, baskı makinelerinde kullanılan makinelerin zincirleri, zincir tekerlekleri, kabloları, pimleri, zincir dişlilerinin yağlanması için kullanılır. Ayrıca tuğla ve briket üretiminde kalıp yağı olarak kullanılır.

Sağladığı avantajlar

- 245°C'ye kadar (kısa aralıklarla 270°C'ye kadar) olan uygulamalarda
- Yüksek ısılarda uzun ömürlüdür
- Ağır yük değişimlerine mukavim
- Yüksek ısılarda dahi çok iyi nüfuz eder
- Çok düşük duman salınımı
- PFAS içermez

Kullanma talimatı

Kullanmadan önce ambalaj tipine göre iyice çalkalayın veya karıştırın. Temizlenecek parçalar daha önce solvent veya alkali bir temizleyiciyle yüzey kirlerinden temizlenmelidir. Zincir yağlaması için: Zinciri 2 saat boyunca Interflon Lube HT/SF'ye daldırın. Uygulanacak parçaların sıcak olması gerekmektedir. Yağlama yağdanlık, fırça veya damlatılarak da yapılabilir. Otomatik yağlama sistemlerinde yağ haznesinde bulunan Interflon Lube HT/SF'yi kullanımda düzenli olarak karıştırmak gereklidir. Eğer yağlamanın yapıldığı nokta 70°C'den soğuksa Interflon Lube HT veya Interflon Lube HT (Aerosol) kullanılabilir.

Özellik	Verim	Yöntem
Bileşim	Sentetik yağlar karışımı, katkıları ve MicPol® hiçbirisi	
Renk	kahverengi	
Koku	Kokusuz	
Yoğunluk 20°C	0.98 g/cm ³	
Kinematik viskozite 40°C	355 cSt	ASTM D445
En düşük uygulama sıcaklığı	-10°C	
En yüksek uygulama sıcaklığı	245°C Kısa süre için 270°C)	
Üretim tarihi	Parti numarası 8 haneli bir sayıdan oluşur. İlk 4 rakam, üretimin YY/ AA'sini temsil eder.	
Raf ömrü*	4 yıl	
NSF kayıt numarası	123400	
NSF	H2	

* Ambalajı açılmadan, oda sıcaklığında saklanması halinde. Ürün kalitesini garanti etmek için <0°C depolama sıcaklıklarından kaçınılmalıdır.

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl kullanılması gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, Interflon Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir. Interflon® ve MicPol®, Interflon BV, Hollanda'nın tescilli marka ve ürünleridir. Tipik özelliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. Üretici ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içinde olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir.