

Fișă Tehnică

Interflon Lube HT

Lubrifiant cu durată de viață lungă pentru temperaturi ridicate

Interflon Lube HT este un ulei lubrifiant sintetic cu Tehnologia MicPol® cu durată de viață lungă pentru temperaturi ridicate și condiții care implică supunerea la sarcini foarte mari. Comutatoarele, balamalele și lagărele continuă să funcționeze fără probleme chiar și după ce stratul de ungere exterior a dispărut.

Interflon Lube HT este listat de NSF pentru utilizarea pe echipamente și piese de mașini din industria alimentară, în locuri în care nu există nici o posibilitate ca lubrifiantul sau piesa lubrifiată să intre în contact cu produse comestibile.

Aplicații

Pentru lubrifierea și protecția mașinilor și componentelor de instalații mobile, care sunt expuse la temperaturi ridicate (pentru o perioadă lungă de timp, până la 245 ° C sau pentru un interval mai scurt până la 270 ° C), cum ar fi lagărele și lanțurile cuptoarelor de contracție și alte aplicații unde este nevoie de lubrifiere la temperaturi ridicate.

Avantaje

- ⊗ Pentru temperaturi ridicate
- ⊗ Pentru circumstanțe care implică supunerea la sarcini mari
- ⊗ Penetrare excelentă, chiar și la temperaturi ambientale
- ⊗ Emisie de fum foarte redusă
- ⊗ Fără PFAS

Instrucțiuni de utilizare

Se agită sau se amestecă înainte de utilizare în funcție de dimensiunea ambalajului. Piesele trebuie curățate înainte cu un solvent sau agent de curățare alcalin. Se îndepărtează unsoarea sau conservantul complet de pe lanțuri. Se aplică Interflon Lube HT pe piese și se lasă să se pătrundă. Nu se aplică Interflon Lube HT pe piese cu o temperatură care depășește 70°C. După ce solvenții s-au evaporat, Interflon Lube HT își menține capacitatea de lubrifiere până la 245°C pentru o perioadă lungă de timp sau pentru un interval mai scurt până la 270°C. Vă rugăm să rețineți că în cazul sistemelor de lubrifiere automată este posibil ca conductele, respectiv duzele de pulverizare să nu fie expuse la temperaturi de peste 150°C. Sistemele automate de lubrifiere trebuie să dispună de facilitățile necesare pentru omogenizarea Interflon Lube HT în mod regulat.

Caracteristici	Valoare	Metodă
Compoziție	Amestec de uleiuri sintetice, aditivi și Mic-Pol®	
Culoare	Maro	
Miros	Ca uleiul	
Densitate 20°C	0.92 g/cm3	
Viscozitate cinematică 40°C	31 cSt	ASTM D445
Temperatura cea mai scăzută aplicare	-25°C	
Temperatura cea mai ridicată aplicare**	245°C (270°C pentru perioade scurte)	
Data fabricației	Numărul lotului este format dintr-un cod de 8 cifre. Primele 4 cifre reprezintă AA / LL ale anului de fabricație.	
Termen valabilitate*	4 ani	
Număr de înregistrare NSF	123418	
NSF	H2	

* Termenul de valabilitate al produsului, depozitat la temperatura camerei, în ambalajul original, nedesfăcut. Temperaturile de depozitare <0 ° C trebuie evitate pentru a garanta calitatea produsului. **Limita maximă de temperatură este valabilă după evaporarea solventului.

Aceste informații se bazează pe stadiul nostru actual de cunoștințe și urmăresc să prezinte informații generale referitoare la produsele noastre și utilizările acestora. Nu se vor interpreta ca garanție a unor calități specifice ale produselor descrise sau a adecvării acestora pentru anumite aplicații specifice. Se vor avea în vedere toate drepturile de proprietate industrială. Calitatea produselor noastre este garantată conform Condițiilor Comerciale Generale. Interflon® și MicPol® sunt mărci comerciale înregistrate ale Interflon BV. Proprietățile tipice menționate în acest document se bazează pe toleranțele noastre de producție și nu reprezintă o specificație. Variații care nu afectează performanța produsului sunt de așteptat în timpul producției normale. Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.