

Fiche technique

Interflon Food Grease LT2

Graisse polyvalente avec une grande plage de température

Graisse lubrifiante d'une durée de vie exceptionnelle avec la Technologie MicPol®. Pour la lubrification de pratiquement toutes les pièces mécaniques d'une machine (en milieu alimentaire), équipements à l'extérieur, véhicules etc., ayant des mouvements avec des vitesses lentes à moyennes, des charges élevées et une plage de température d'utilisation de très basse à moyenne-haute. Renforcée avec la Technologie MicPol®, pour de meilleures propriétés lubrifiantes et des intervalles de re-lubrification plus longs. Haute résistance à l'eau et au lavage à l'eau, à la plupart des produits chimiques et autres contaminations. Particulièrement adaptée pour la lubrification longue durée en raison de sa faible tendance à l'oxydation.

Interflon Food Grease LT2 est admise par la NSF pour l'utilisation dans des applications avec un contact alimentaire fortuit.

Applications

Excellent choix pour la lubrification de tous les roulements à basse et moyenne vitesse, les engrenages ouverts, les glissières, les articulations, les dentures, les guides, les moteurs électriques et les ventilateurs, les axes de guidage, les axes, les arbres, les vannes et bien d'autres pièces mécaniques.

Avantages

- Excellent choix pour un large éventail d'applications
- Adaptée aux températures extrêmement basses
- Résiste à l'eau, à la vapeur et autres contaminations
- Empêche la rouille et la corrosion
- Sans PFAS

Mode d'emploi

Pour de meilleurs résultats, les pièces doivent être nettoyées ou purgées du lubrifiant précédent avant utilisation.

Propriété	Résultat	Méthode
Composition	Mélange d'huiles synthétiques, d'épaississant, d'additifs et de MicPol®	
Couleur	Blanc	
Densité 20°C	0.90 g/cm3	
Température minimale d'application	-45°C	
Température maximale d'application	150°C (short 180°C)	
Date de fabrication	Le numéro de lot se compose d'un numéro à 8 chiffres. Les 4 premiers chiffres représentent le AA / MM de la fabrication.	
Durée de stockage max.*	4 ans	
Viscosité de l'huile de base 40°C	350 cSt	ASTM D445
Corrosion lame de cuivre	1b	ASTM D4048
Facteur Dn	400000	
Point de goutte	>250°C	DIN 51801
Code la graisse	KPFHC2P-40	DIN 51825
Grade NLGI	2	ASTM D217
SKF Emcor eau distillée	0-0	DIN 51802
Résistance à l'eau	0-90	DIN 51807
Numéro d'enregistrement NSF	123533	
NSF	H1	
ISO 21469	Oui	
Halal	Oui	
Casher	Oui	
Epaississant	Aluminium complexe	

* Date limite d'utilisation du produit lorsque stocké à température ambiante et dans l'emballage original et non ouvert. Les températures de stockage <0°C doivent être évitées pour garantir la qualité du produit.

Ces informations sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont fournies à titre d'informations générales concernant nos produits et leurs utilisations. Elles ne doivent donc pas être interprétées comme garantissant des propriétés spécifiques des produits décrits ou leur aptitude pour une application particulière. Tout droit de propriété industrielle existant doit être respecté. La qualité de nos produits est garantie conformément à nos Conditions générales de vente. Interflon®/MicPol® sont des marques déposées d'Interflon BV. Les propriétés caractéristiques correspondant aux valeurs obtenues avec une tolérance de production normale et ne constituent en rien une spécification. Des variations n'affectent pas les performances du produit sont à prévoir dans le cadre de conditions de fabrication normales. Les informations contenues dans la présente fiche technique sont sujettes à modification sans notification préalable.