

Karta techniczna

Interflon Lube EP+

Olej do ekstremalnych obciążeń

Bardzo skuteczny olej z technologią MicPol®, zapewniający długotrwałe działanie w warunkach wysokich obciążeń. Łańcuchy nasmarowane olejem Interflon Lube EP+ działają nienagannie nawet wtedy, gdy całkowicie zniknie warstwa oleju po stronie zewnętrznej. Okres trwałości łańcuchów można wydłużyć za pomocą regularnego smarowania środkiem Interflon Lube EP+ nawet 5-krotnie.

Zastosowanie

Do smarowania i zabezpieczania mocno obciążonych łańcuchów i prowadnic, np. przenośników taśmowych, samochodów ciężarowych, instalacji przemysłowych, w rodzaju podnośników łańcuchowych, łańcuchów podstawowych itp. Nadaje się do smarowania i ochrony lin, zawiasów, wrzecion, prowadnic oraz wszystkich innych, mocno obciążonych elementów.

Zalety

- ⊗ Mniejsze zużycie przy dużych obciążeniach
- ⊗ Eliminuje zakleszczanie się części
- ⊗ Ogranicza przywieranie zanieczyszczeń
- ⊗ Odporny na działanie wody
- ⊗ Dobre właściwości penetracyjne
- ⊗ Dobra ochrona przed korozją
- ⊗ Długi okres działania
- ⊗ Bez PFAS

Wskazówki dotyczące stosowania

W zależności od wielkości pojemnika przed użyciem dobrze wstrząsnąć wzgl. zamieszać. Przeznaczone do smarowania elementy należy najpierw oczyścić za pomocą rozpuszczalnika lub alkalicznego środka czyszczącego. Natryskać Interflon Lube EP+ na odpowiednie części i pozostawić w celu zadziałania.

Należy pamiętać: Interflon Lube EP+ należy stosować oszczędnie. Za pomocą cienkiej warstwy oraz okazjonalnego ponownego smarowania można osiągnąć lepszy efekt, niż stosując grubą warstwę smaru. Wyrzucić nadmiar środka Interflon Lube EP+ za pomocą suchej szmatki.

Właściwość	wynik	procedura
skład	Mieszanina olejów mineralnych oraz olejów roślinnych, dodatków oraz MicPol®	
kolor	brązowy	
zapach	Jak olej	
gęstość przy 20°C	0.89 g/cm ³	
lepkość kinematyczna przy 40°C	120 cSt	ASTM D445
najniższa temperatura zastosowania	-20°C	
najwyższa temperatura zastosowania**	180°C	
data produkcji	Numer partii składa się z 8 cyfr. Pierwsze cztery cyfry to RR/MM produkcji.	
Shelf life*	4 lata	
przewodność	>2000 pS/m	ASTM D2624
wytrzymałość dielektryczna	29 kV/cm	IEC 60156

* Okres trwałości produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Należy unikać temperatur przechowywania <0°C, aby zagwarantować jakość produktu. **Górna temperatura graniczna odnosi się do stanu po odparowaniu środków lotnych.

Informacje te opierają się na naszym dotychczasowym stanie wiedzy i służą dostarczeniu ogólnych wskazówek na temat naszych produktów oraz ich zastosowania. Nie należy ich w związku z tym interpretować w taki sposób, że zapewniają one właściwości opisanych produktów lub ich przydatność do konkretnego zastosowania. Wszelkie istniejące prawa własności muszą być przestrzegane. Jakość naszych produktów jest zapewniana w ramach naszych Ogólnych Warunków Handlowych. Interflon® i MicPol® to zarejestrowana marka handlowa Interflon BV. W przypadku właściwości typowych chodzi o właściwości produktu, osiągnięte z uwzględnieniem zwykłych tolerancji produkcyjnych, nie zaś o specyfikację. Należy liczyć się z odchyleniami w procesie normalnej produkcji, które nie wpływają negatywnie na wydajność produktu. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych tu informacji bez uprzedniego powiadomienia.