

Tehnični list

Interflon Food Grease 3H

Večnamenska mast, primerna za neposreden stik z živili

Univerzalna mast s tehnologijo MicPol®, posebej za uporabo v živilskopredelovalni industriji, kjer se ni mogoče izogniti stiku z živili. Ščiti pred obrabo, rjo in korozijo, podaljšuje življenjsko dobo in tako zagotavlja nemoteno delovanje v okoljih z rednim stikom z vodo.

Interflon Food Grease 3H je odobrena s strani NSF za uporabo v stiku z živili in za uporabo z občasnim stikom z živili.

Aplikacije

Primerna za mazanje krogličnih, valjčnih in drsnih ležajev, vodil, sklepov, odprtih zobnikov, vretena, kronskih koles, itd. v okoljih, kjer je možen stik z živili.

Prednosti

- Univerzalna mast za skoraj vse aplikacije
- Zaradi tehnologije MicPol® bistveno podaljša življenjsko dobo delov
- Odlična zaščita pred korozijo
- Odporna na vodo, paro in umazanijo
- Izdelek brez PFAS

Navodila za uporabo

Pred uporabo tega izdelka čim bolj odstranite umazanijo in ostanke starega maziva.

Lastnost	Rezultat	Postopek
Sestava	Mešanica mineralnih in rastlinskih olj, zgoščevalca, aditivov in MicPol®	
Barva	Rumenkasto rjava	
Gostota pri 20 °C	0.98 g/cm ³	
Najnižja temperatura uporabe	-20°C	
Najvišja temperatura uporabe	120°C	
Datum izdelave	Številka serije je sestavljena iz osemestne številke. Prve štiri številke označujejo letnico YY/MM izdelave.	
Trajnost*	2 leta	
Viskoznost osnovnega olja pri 40 °C	103 cSt	ASTM D445
Faktor Dn	300000	
Točka kapljanja	Noben	DIN 51801
Koda maziva	KPF2N-20	DIN 51825
Razred NLGI	2	ASTM D217
Odpornost na vodo	1-40, 1-90	DIN 51807
Registracijska številka NSF	151962	
NSF	3H, H1	
ISO 21469	Ja	
Halal	Ja	
Kosher	Ja	
Zgoščevalec	Anorganski	

* Rok uporabnosti izdelka, če je shranjen pri sobni temperaturi v originalni, neodprti embalaži. Za zagotavljanje kakovosti izdelka se je treba izogibati temperaturam skladiščenja <0 °C.

Te informacije ustrezajo trenutnemu stanju znanja in služijo kot splošni nasveti o naših izdelkih in njihovi uporabi. Zato te informacije ne morejo služiti kot jamstvo za posebne lastnosti opisanih izdelkov ali primernost za določeno uporabo. Upoštevati je treba vse obstoječe pravice industrijske lastnine. Za kakovost naših izdelkov jamčimo v okviru naših splošnih prodajnih pogojev. Interflon® in MicPol® sta registrirani blagovni znamki družbe Interflon BV. Značilne lastnosti so običajno določene pri običajni proizvodni toleranci in ne predstavljajo specifikacije. Odstopanja, ki ne vplivajo na zmogljivost izdelka, je mogoče pričakovati v normalnih proizvodnih pogojih. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.