

Fișă Tehnică

Interflon Fin Super Dry Lube

Lubrifiant universal cu peliculă uscată, cu tehnologia MicPol®

Lubrifiant penetrant multi-scop cu peliculă uscată, de lungă durată, pentru o varietate de aplicații interioare și exterioare. Respinge apa, praful, nisipul și alți contaminanți. Îndepărtează și previne rugina. Curăță, lubrifică și protejează (CLP). Se aplică umed, curăță, dislocă umezeala, descompune depunerile și pătrunde chiar și în cele mai inaccesibile zone. Tratează părți blocate, ruginite și înghețate și previne formarea ruginii și a altor coroziuni. Rezistă la presiuni mari, respinge apa și nu atrage murdăria, praful și alte materiale abrazive.

Aplicații

În situațiile în care piesele sunt expuse la contaminare sau umezeală, acestea trebuie acoperite pentru a preveni rugina și coroziunea; oferind protecție acolo unde lubrifianții convenționali eșuează. Este o alegere excelentă pentru lubrifierea lanțurilor, cablurilor, șinelor glisante, sculelor (cu aer), articulațiilor, camelor, curelelor, ferăstraielelor, ghidajelor, arcurilor, scripetilor, pieselor filetate, șuruburilor, roloilor, robinetelor, axelor, bolțurilor, rulmenților, supapelor, benzilor transportoare și multe alte aplicații.

Avantaje

- Reducerea uzurii
- Nu conține gaz propulsor, 100% produs
- Ambalaj mic, practic, pentru manipulare ușoară
- Lubrifiant curat și uscat, nu picură
- Durabilitate mai mare
- Înlocuiește multe alte produse
- Rezistent la apă
- Eliberează părțile blocate
- Curăță și protejează împotriva coroziunii
- Murdăria nu aderă la peliculă
- Peliculă lubrifiantă stabilă cu MicPol®
- Fără efect de alunecare
- Fără PFAS

Instrucțiuni de utilizare

Agitați sau amestecați înainte de utilizare. Piesele trebuie curățate mai întâi cu un solvent sau agent de curățare alcalin. Pulverizați Interflon Fin Super Dry Lube pe piese și lăsați să pătrundă. Ștergeți excesul de lubrifiant cu o cârpă curată.

Notă: Nu aplicați prea mult Interflon Fin Super Dry Lube. Aplicarea unui strat subțire, cu relubrifiere ocazională, oferă un rezultat mai bun decât un strat gros.

Caracteristici	Valoare	Metodă
Compoziție	Amestec de uleiuri minerale și vegetale, aditivi și MicPol®	
Culoare	Maro gălbui	
Miros	Ca uleiul	
Densitate 20°C	0.84 g/cm ³	
Viscozitate cinematică 40°C	23 cSt	ASTM D445
Temperatura cea mai scăzută aplicare	-43°C	
Temperatura cea mai ridicată aplicare**	170°C	
Biodegradabilitate	0.53	ASTM D7373-07
Data fabricației	Numărul lotului este format dintr-un cod de 8 cifre. Primele 4 cifre reprezintă AA / LL ale anului de fabricație.	
Termen valabilitate*	4 ani	
Conductivitate	>2000 pS/m	ASTM D2624
Dielectric strength	128 kV/cm	IEC 60156

* Termenul de valabilitate al produsului, depozitat la temperatura camerei, în ambalajul original, nedeșfăcut. Temperaturile de depozitare <0 ° C trebuie evitate pentru a garanta calitatea produsului. **Limita maximă de temperatură este valabilă după evaporarea solventului.

Aceste informații se bazează pe stadiul nostru actual de cunoștințe și urmăresc să prezinte informații generale referitoare la produsele noastre și utilizările acestora. Nu se vor interpreta ca garanție a unor calități specifice ale produselor descrise sau a adecvării acestora pentru anumite aplicații specifice. Se vor avea în vedere toate drepturile de proprietate industriale. Calitatea produselor noastre este garantată conform Condițiilor Comerciale Generale. Interflon® și MicPol® sunt mărci comerciale înregistrate ale Interflon BV. Proprietățile tipice menționate în acest document se bazează pe toleranțele noastre de producție și nu reprezintă o specificație. Variații care nu afectează performanța produsului sunt de așteptat în timpul producției normale. Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.